

Anleitung zu Textur- Accessoires

OPITEC



Verwendetes Material:	Artikelnummer	Menge
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta	503077	2
Kunststoff – Kugel ca. ø 120 mm	490065	1
Kunststoff – Herz ca. ø 80 mm	490294	1
FIMO® soft 350 g, weiß	475197	1
FIMO® soft 57 g, indischrot	495940	2
FIMO® soft 57 g, kirschrot	415348	2
FIMO® soft 57 g, smaragd	495043	1
FIMO® soft 57 g, caramel	495331	2
FIMO® soft 57 g, schoko	495364	2
Texturmatte ca. 90 x 90 mm, Peacock	584061	1
Texturmatte ca. 90 x 90 mm, Moments	572202	1
Texturmatte ca. 90 x 90 mm, Paisley	572235	1
Texturmatte ca. 90 x 90 mm, Village	572224	1
Empfohlenes Werkzeug/Material:		
Staedtler-Knetmaschine für Modelliermassen, ca. 270 x 265 x 167 mm (LxBxH), Walzenbreite ca. 175 mm	438197	1

Modellier-Roller	807196	1
Fimo® Cutter-Set	527333	1
Sculpey® Klebstoff ofenhärtend, 59 ml	428525	1

Benötigtes Werkzeug:

Backpapier, Pflanzenöl, Borstenpinsel, Küchenrolle, Schere, spitzes Messer, Backofen

Anleitung:



1. Modellieren Sie mit Hilfe der teilbaren Kunststoff-Formen Kugel und Herz, sowie Sio-2 PLUS® Soft-Ton, die Ton-Rohformen für die Textur-Accessoires Kugel und Herz.
2. Das heißt Sie streichen das Innere der Kunststoff-Formen (Hälften) mit Pflanzenöl aus.
3. Danach drücken Sie in das Innere der Kugel/Herz-Hälfte eine ca. 5-8 mm dicke Schicht Soft-Ton (Schichtdicke abhängig von der Größe der Kunststoff-Form).
4. Schneiden Sie den Ton an der Oberkante der Kugel/Herz-Hälfte mit einem Messer gerade.
5. Nehmen Sie die Ton-Hälften aus den Kunststoff-Formen (Hälften Kugel und Stern).
6. Mit einem Küchentuch tupfen Sie das überschüssige Öl von den Ton-Formen.
7. Achten Sie darauf, dass Sie beide Hälften von Kugel und Herz aus Ton geformt haben.
8. Lassen Sie beide Ton-Hälften ca. 2 – 3 Tage an der Luft trocknen. Beim Trocknen verringert sich die Größe der Rohformen etwas.
9. Nach dem Trocknen kleben Sie, mit dem Sculpey® Klebstoff, beide Hälften zu Kugel oder Herz zusammen.
10. Formen Sie nach der Beschreibung alle gewünschten Größen der benötigten Ton-Rohformen.
11. Rollen Sie, mit Hilfe der Knetmaschine, eine weiße ca. 3 mm starke Platte aus Modelliermasse aus (Plattengröße ca. 10 x 10 cm).
12. Legen Sie die gewünschte Texturmatte mit der Motivseite auf die Modelliermasse auf.
13. Rollen Sie mit einem Modellierroller über die Rückseite der Texturmatte.
14. Die Modelliermasse wird durch den Druck in die Vertiefungen des Musters (Texturmatte) gepresst.



15. Drücken Sie zusätzlich mit den Fingern die Modelliermasse in die Texturmatte.
16. Jetzt schälen Sie mit dem festen Cuttermesser des Cutter-Sets die überschüssige Masse von der Texturmatte.



17. Nehmen Sie die gewünschten Farben der Fimo-Masse.
18. Kneten Sie diese handwarm.
19. Mit der Knetmaschine rollen Sie die einzelnen Farben zu Rechtecken aus (Stärke ca. 3 mm).
20. Fügen Sie die bunten Rechtecke zu einer Modelliermassen-Platte zusammen.
21. Rollen Sie nochmals über die Platte damit sich die einzelnen Rechtecke verbinden.
22. Die Platte sollte eine Mindestgröße von 11 x 11 cm haben.



23. Legen Sie die vorbereitete Texturmatte (mit dem gefüllten Motiv) auf die vorab gefertigte bunte Modelliermassen-Platte 11 x 11 cm. (Im Bild sehen Sie eine andere Platte.)
24. Rollen Sie nun nochmals über die Rückseite der Texturmatte.
25. Durch das Rollen drücken Sie die modellierten, weißen Strukturen aus der Texturmatte auf die bunte Modelliermassen-Platte auf.
26. Die Struktur ist nun auf die bunte Platte übertragen.



27. Trennen Sie mit einem spitzen Messer das gewünschte Motiv aus der strukturierten Modelliermassen-Platte aus.
28. Drücken Sie das Motiv auf die Ton-Rohform (Kugel oder Herz) auf.
29. Belegen Sie die ganze Rohform mit unterschiedlichen Motiven (verwenden Sie unterschiedliche Texturmatten.)
30. Härten Sie die vollständige Kugel, das vollständige Herz ca. 30 Minuten bei 110° C im Backofen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!